

# rhenus SW 35 P

## minerale olievrije, watermengbare EP-trekolie

---

**rhenus SW 35 P** is een bruine, minerale olievrije, watermengbare EP-trekolie op basis van nieuwe grondstoffen.

### Toepassing

**rhenus SW 35 P** is geschikt voor het tekenen van stalen en aluminium profielen en voor het dieptrekken van staal- en aluminiumplaten.

**rhenus SW 35 P** kan zowel zuiver als in mengwatertoestand (tot een mengverhouding van 1:10) worden gebruikt, afhankelijk van de toepassing.

Na het vormen kunnen met olie bevochtigde werkstukken gemakkelijk met water worden afgewassen.

**rhenus SW 35 P** is gemakkelijk en snel biologisch afbreekbaar door de samenstelling van plantaardige vetester met toevoeging van zepen, vetalcoholderivaten en polyglycolen.

### Specificaties

Viscositeit 40 °C (mm <sup>2</sup> /s)	Dichtheid 20 °C (g/ml)	pH (1 : 10) in NW 20
34	0,96	8,4

### Tip

De bereiding van de plantenemulsie wordt uitgevoerd door deze langzaam in het gepresenteerde drinkwater te gieten, tegelijkertijd grondig roerend of met behulp van automatische mengapparatuur.

Neem voor gebruik de geldende VDI-richtlijnen 3035, 3397 deel 1 – 3 in acht.

Beschermen tegen vorst, hitte en direct zonlicht. Aanbevolen opslag- en transporttemperatuur: 5 - 40 °C.

### Suggesties voor mengen

- Afhankelijk van de ernst van de vorming,
- Lichte ponsbewerkingen op dunne vellen ca. 1:10 gemengd met water
  - Veeleisendere trek- en ponsprocessen: Pure

### De factor van de refractometer 0,9

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische gegevens. Aanvullende informatie vindt u in ons veiligheidsinformatieblad of kunt u verkrijgen bij onze afdeling toepassingstechniek.

### Uitgave

04/17